
Beschreibung, Vorgehensweise

1. Diese Arbeitsanweisung gilt für alle metallischen Oberflächen, die im Nasslackverfahren (streichen, rollen, sprühen) lackiert werden. Die zugehörigen Bestellungen von WALDRICH COBURG können sowohl nur Grundierungen verlangen als auch Grundierung + Endlack. Näheres ist der Bestellung selbst zu entnehmen. Die Arbeitsanweisung gilt nicht für pulverbeschichtete Farbauftragsverfahren.
2. Sowohl die Grundierung als auch der Endlack sollen von nachfolgend genanntem Hersteller bezogen werden:

Mankiewicz Gebr. & Co.
Georg-Wilhelm-Str. 189
21107 Hamburg
Tel.: 040/751030
Fax.: 040/75103510
info@mankiewicz.com

3. Die zu lackierenden Flächen müssen fachgerecht nach Herstellerangaben vorbehandelt werden.
4. Für WALDRICH COBURG wird zur Grundierung folgendes Gemisch verwendet:
 - a) SEEEVENAX-Schutzlack 112, seidenmatt, RAL 7040 (fenstergrau)
 - b) SEEEVENAX-Härter / Hardener 128, Härter
 - c) SEEEVENAX-Verdünner / Thinner 73

Die Grundierung wird in 2 Gängen aufgetragen

5. Für WALDRICH COBURG wird als Endlack folgendes Gemisch verwendet:
 - a) Alexit Strukturlack Typ 420, glänzend, in RAL-Farbton gemäß Bestelltext
 - b) Alexit Härter Zusatz 459
 - c) Alexit Verdünnung 62

Der Endlack wird in 2 Gängen auf die ausgehärtete, grundierte Fläche aufgetragen. Die diesbezüglichen Schichtstärken betragen jeweils 50 µm, also 100 µm gesamte Endlackdicke.